



KREISEL® ELAST 007 FARBA ELASTYCZNA 007

Tuote

- Vedenkestävä
- Pakkasenkestävä
- Pysyvästi joustava
- Hyvä peittokyky
- Höyryä läpäisevä
- UV

Käyttökohteet

Pysyvästi joustava akryyli- ja silikonihartsipohjainen maali julkisivujen ja sisätilojen maalaamiseen. Tarkoitettu ensisijaisesti pintojen maalaamiseen, joissa on hiushalkeamia (leveys enintään 0,5 mm). Ihanteellinen betonipinnoille.



Tekniset tiedot

Väri:	valkoinen tai värillinen
Kiiltoaste:	matta
Tiheys:	noin 1,4 g/cm ³
Menekki:	noin 0,25 l/m ² (huom.! menekkiin vaikuttaa alusta ja sen imukyky)
Kuivumisaika:	noin 12 tuntia (lämpötilassa +20 °C)
μ-arvo:	≤ 2,000
Vesihöyryn läpäisevyys:	≤ 250 g/cm ³ 24 h
Märkäpesu kestävyys:	≤ 10 000 sykliä
Pakkaus:	15 L sanko, lavalla 33 kpl

Koostumus

- Titaanivalkoinen
- Mineraalitäyteaineet
- Jalostuslisäaineet
- Pigmentit
- Vesi
- Erityinen polymeeridispersio

Alusta

Alustan imukykyisyydestä ja tyypistä riippuen pohjamaalataan GRUNTOLITEM-W 301 tai GRUNTOLITEM-SG 302 -tuotteella.

Kaikki biologisen hyökkäyksen merkit on poistettava.

Epätasaisuudet, rakenteelliset halkeamat tai yli 0,5 mm:n halkeamat on korjattava sopivalla tekniikalla.

Maalattavat alustat on kuivattava asianmukaisesti.

Pintoja, joita ei ole tarkoitettu maalattavaksi, tulee peittää jo ennen pohjusteen levittämistä.

Alustat

Kalkkisementtilaastit: Pohjusta GRUNTOLITEM-W 301 tai EXPERT 6 -tuotteella

Kipsilaasti: Pohjusta GRUNTOLITEM-SG 302:lla tai EXPERT 5:llä

Betoni, teräsbetoni: Pohjusta GRUNTOLITEM-SG 302 tai EXPERT 5 -tuotteella

Ohutkerroksiset mineraali- ja dispersiolaasti: Pohjusta GRUNTOLITEM-W 301 tai EXPERT 6:lla

Vanhat maalipinnat: Pohjusta GRUNTOLITEM-W 301:llä tai EXPERT 6:lla

Kipsikipsi ja viimeistelymaalit: Pohjusta GRUNTOLITEM-SG 302:lla tai EXPERT 5:llä

Kipsilevy: Pohjusta GRUNTOLITEM-SG 302:lla tai EXPERT 5:llä.

Tuotteen valmistelu

Tuote on käyttövalmis. Älä laimenna vedellä tai sekoita muiden aineiden kanssa. Sekoita astian sisältö huolellisesti ennen käyttöä.

Tarkista ennen käyttöä, että väri vastaa tilausta.

Tuotteet, joissa on tarra merkinnällä: Base B, Base C tai Base D, ovat puolivalmiita tuotteita, jotka on tarkoitettu jatkokäsittelyyn. Halutun värin voimakkuuden ja hyvän peittokyvyn saavuttamiseksi sekä värierojen välttämiseksi ne vaativat pigmenttiä. Niiden käyttö ilman pigmenttejä ei ole sallittua.

Pienet väripoikkeamat värikartasta ovat mahdollisia. Suurilla pinnoilla ja kriittisillä väreillä on suositeltavaa tehdä testi, jolla tarkistetaan värin tasaisuus kuivumisen jälkeen.

Käyttöohje

Levitä maali telalla, siveltimellä tai ruiskulla.

Keskimääräinen kuivumisaika on 12 tuntia. Suojaa sateelta, suoralta auringonvalolta, tuulelta ja pakkaselta levityksen ja kuivumisen aikana.

On suositeltavaa käyttää huputettuja rakennustelineitä.

Maalaa yhtäjaksoisesti yhdelle pinnalle ja estä maalin kuivuminen, jotta näkyviä liitoskohtia ei synny.

Käytä yhdellä pinnalla maalia, joka on peräisin samasta tuotantoerästä.

Levitä seuraava maalikerros aikaisintaan 12 tunnin kuivumisaikojen jälkeen. Epäsuotuisat olosuhteet (korkea kosteus, alhainen lämpötila) voivat pidentää kuivumisaikaa merkittävästi.

Maalaa mineraalilaastit vähintään 28 päivän kuivumisaika; tummien värien, joiden valonheijastekerroin on <25 %, osalta on suositeltavaa antaa alustan kuivua kaksi kertaa pidempään. Muut sementtipohjaiset alustat (laasti, tasoite) tulisi maalata 28 päivän kuivumisen jälkeen, kipsirappaus ja tasoite 14 päivän kuivumisen jälkeen ja betoni noin 6 kuukauden kuluttua.

Jos pinnoite ei ole riittävän kuiva, laskeutuva sumu toimii kuin tihku ja voi aiheuttaa juovia ja värimuutoksia. Voimakkaita värejä, joiden valonheijastekerroin on >25 %, tulisi käyttää vain pienillä julkisivun alueilla. Niiden käyttö koko pinnalla aiheuttaa pinnoitteen nopeutettua vanhenemista voimakkaan kuumenemisen ja suurten lämpörasitusten vuoksi.

Puhdista työkalut puhtaalla vedellä heti työn päätyttyä.

Pakkaus

15 L muovisanko, lavalla 33

Varastointi

Säilytys 24 kk pakkaamispäivästä, kuivissa olosuhteissa, vähintään +5 °C enintään +25 °C lämpötilassa, avaamattomissa pakkauksissa.

Valmistaja

Liettualais-Saksalainen yhteistyöyrittäjä UAB "Kreisel Vilnius", Metallo g. 6, Vilna 02190

Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Tässä teknisessä tuoteselosteessa esitetyt tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja käytännön kokemukseemme. Nämä ovat vain yleisiä tietoja, eivätkä ne velvoita valmistajaa vastaamaan tuotteen valmistuksesta tai käyttötavoista. Valmistuksessa voi olla eroja ja erityisiä ehtoja. Tuotetta tulee käyttää vaadittavan teknisen tietämyksen sekä terveys- ja turvallisuussääntöjen mukaisesti. Vältä kosketusta ihon kanssa ja suojaa silmät. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät huolellisesti puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Suosittelemme käsineiden, suojalasien ja suojavaatetuksen käyttöä. Värikartat valmistetaan painomenetelmällä. Tuotteiden väreissä voi esiintyä eroja pintarakenteen, valon osumisen, ympäristön heijastusten, raekoon, alustan ominaisuuksien, imukykyisyyden, ilmakehän vaikutusten ja käsittelymenetelmien vuoksi. Tiukasta tuotannon valvonnasta huolimatta värikartan ja lopputuotteen välillä voi esiintyä värieröjä raaka-aineiden vaihteluiden vuoksi, eivätkä ne ole perusteena oikeudellisille vaatimuksille.

Tekninen tuotelehti: Kreisel Elast 007 (8/25) 8/2025

Maahantuojat

Kivira Oy
Juvan Teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniiset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot.

Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme. Kaikissa kaupoissa sovelletaan voimassa olevia toimitus- ja myyntiehtojamme.