



KREISEL[®] Silikon - Fassadenfarbe 003 Silikonihartsipohjainen julkisivumaali

Tuote

- Erittäin vesihöyryä läpäisevä
- Erittäin pesukestävä
- Biologiselle saastumiselle vastustuskykyinen
- Pakkasan ja kosteuden kestävä
- Hyvin alustaan tarttuva
- Vettähylyvä

Käyttökohteet

Käyttövalmis, silikoniemulsio ja akryylidispersio pohjainen maali. Helppo levittää. Muodostaa kosteudelta suojaavan kerroksen. Läpäisee erittäin hyvin vesihöyryä, on vastustuskykyinen ympäristön vaikutukselle ja UV-säteilylle sekä mekaaniselle rasitukselle. Ekologinen, vastustuskykyinen mikro-organismeille ja epäpuhtauksille. Sopii työskentelyyn sisä- ja ulkotiloissa. Maalia suositellaan käytettäväksi kulttuuriperintökohteissa ja rakennuksissa, joihin vaikuttavat erityisesti epäsuotuisat ympäristön saastumisen tekijät (kuten savusumu, haposateet ja vastaavat), sekä korjausrakentamiseen. Maali on tarkoitettu kaikkien mineraali-, akryyli-, silikaatti- ja silikonilaastien, betoni-, kipsilevy-, mineraali- ja dispersiomaalipintojen maalaamiseen. Älä käytä lakka-, öljy-, muovi-, tai kalkkimaalipintojen maalaamiseen. Jos maalattavaksi suunniteltu julkisivu on sellaisessa paikassa, jossa on voimakasta jäkälän, levien ja muiden vastaavien itiöiden kertymistä (esim. metsäisellä alueella, vesistöjen läheisyydessä), on suositeltavaa lisätä maalin vastustuskykyä desinfioivalla valmisteella (ylimääräinen suojaava maalikerros).

Käyttö

Maalattaessa vanhoja kiviainespinnoja, pitää erityisesti kiinnittää huomiota niiden lujuuteen, on poistettava kaikki epäpuhtaudet, pölyt ja rasvat. Murenevat pinnat pitää pohjustaa syvätehoisella pohjustusaineella GRUNTOLIT-W 301.

Työstettävän pinnan on oltava kuiva, luja, kiinteä, puhdas, alustassa ei saa olla pölyä, rasvaa, öljyä, aikaisempien maalien jäännöksiä, jotka heikentäisivät maalin tarttuvuutta pintaan, ei myöskään hometta, jäkälää, suolakertymiä ja muuta. Biologisesti kärsineet pinnat on käsiteltävä antiseptisellä aineella SEPTOBUD 1008. Kun esiintyy halkeilua tai epätasaisuuksia, pinnan tasoittamiseen sopii korjauslaasti SPACHTEL&REPARATURMÖRTEL 429. Korjauslaastin pitää kuivua hyvin ennen maalausta.

Juuri rapatulle paksukerroksisille rappauksille täytyy antaa vähintään 4 viikkoa aikaa kuivua ja äskettäin rapatulle ohutrappaukselle 1-3 mm paksuiselle kerrokselle vähintään 3 vuorokautta kuivumisaikaa. Pinnat, joita ei maalata, on etukäteen suojattava hyvin.

Ennen maalausta, varmista, että maali vastaa tilattua väriä, sekoita maali kunnolla, samoin myös varmistu, että käytät vain yhden valmistuserän maalia välttääksesi mahdollisia värisävyeroja.

Valmistettu maali voidaan levittää siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Yksittäisten maalin levityskertojen välillä pitää olla vähintään 12 tuntia. Pyrittäessä välttämään saumakohtien muodostumista, pitäisi maalattava pinta-ala peittää yhdellä maalauskerroksella, niin sanotulla "märkää-märälle" -menetelmällä. Työskentelyä ei pidä suorittaa sateessa, suoranaيسessa auringon paisteessa, voimakkaassa tuulessa ellei maalattavaa pinta-alaa voida suojata erikseen (esim. peittää muovilla tai muulla vastaavalla).

Kuivumisaikaa pidentää matala lämpötila, suuri ilmankosteus, esim. syksyisillä säillä kuivumisaika pitkittyy 2-4 kertaiseksi. Sumu voi vaikuttaa maalattuun pintaan, joka ei ole ehtinyt vielä kuivumaan ja aiheuttaa maalipinnalle pieniä valumia (samoin myös tihkusateella), värisävyjen epätasaisuuksia. Välineet pestään työsuorituksen jälkeen vedellä.

Sekoitus

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Eri valmistuserää olevat tuotteet on sekoitettava keskenään, suositeltavaa on aina sekoittaa 2-3 astiaa keskenään.

Menekki

0,15-0,25 l/m² (riippuen rappauspinnan tasaisuudesta ja maalausmenetelmästä).

Tekniset tiedot

Väri	Erlaisia värejä, sävytyksen mukaan
Sideaineet	Silikoniemulsio ja akryylidispersio
Tiheys lämpötilassa + 20 °C	n. 1,50 g/cm ²
Hankauskestävyys	≥ 5000
Vesihöyryn läpäisykyky g/m ² /24h	≥ 150
Kuivumisaika	Noin 12 tuntia, lämpötilan ollessa +20 °C ja ilman kosteus 65%
Käyttölämpötila	vähintään +5 °C ja enintään +25 °C
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus	< 30 g/l LOJ
Kiinteiden aineiden pitoisuus	60%
Höyrynpaine lämpötilan ollessa +20 °C	23 hPa
Viskositeetti: Dynaaminen lämpötila ollessa +20 °C	> 1000 mPas
Vesihöyryn läpäisy nopeus (läpäisevyys)	< 0,2

Varastointi ja pakkaus

Säilytettävä alkuperäisessä, suljetussa pakkauksessaan, viileässä, suojassa suoralta auringonpaisteelta olevassa paikassa. Ei saa jäättyä. Viimeinen käyttöpäivämäärä - 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä, kuivissa olosuhteissa vähintään +5 °C enintään +25 °C.

15 litran muovikämpäri.

Valmistaja

Liettualais-Saksalainen yhteistyöyrittäjä UAB "Kreisel Vilnius", Metalo g. 6, Vilna 02190

Vastaamme tuotteemme laadusta ja soveltuvuudesta ohjeen mukaisessa käytössä. Tarjoamamme työsuoritusmenetelmä pohjautuu suoritettuihin kokeisiin ja käytännön kokemukseemme. Ohjeet ja suositukset ovat kuitenkin vain yleisluontoisia, eivätkä sinällään takaa työn suorituksen laatua, koska tapauksesta riippuen on tarpeellista arvioida rakennuskohteiden fyysisiä erityispiirteitä. Emme voi myöskään vaikuttaa itse työsuoritukseen, siksi on välttämätöntä itsensä arvioida tilanne ja tarpeen ollen suorittaa kokeiluja.

Tekninen tuotelehti: KREISEL® Silikon - Fassadenfarbe 003 Silikonihartsimaali 8/17

Maahantuoja

Kivira Oy