



KREISEL® Gruntolit-W 301 Syväpohjuste

Tuote

- Syväälle tunkeutuva
- Pienentää ja tasaa pohjanimua
- Pintaa lujittava
- Veden ja pakkasen kestävä
- Vesihöyryä läpäisevä

Käyttökohteet

Pohjuste ei sisällä liuotinta, akryyliemulsion pohjainen. Vähentää alustan veden imukykyä ja sitoo sen haurautta. Parantaa tartuntaa ja helpottaa pintakäsittelyä maaleilla ja muilla aineilla. Kestää emäksisten yhdisteiden ja epäsuotuisten sääolojen vaikutusta. Syväälle tunkeutuva. Sopii käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa.

Käytetään betonin, kevytbetonin, tiiliseinän, kipsin, rappauksen ja vastaavien pintojen esikäsittelyyn ennen liimausta, rappautusta, tasoittamista, maalausta ja muita viimeistelytyöitä (tapetointi, laatoitus jne.).

Käyttö

Alustalla ei saa olla rasvoja, öljyä, vahaa, öljymaaleja ja vastaavia aineita. Sienten tai muiden mikro-organismien vahingoittamat alustat täytyy käsitellä siihen tarkoitettulla aineella SEPTOBUD 1008. Kun esiintyy halkeilua tai epätasaisuuksia, pinnan tasoittamiseen sopii korjauslaasti SPACHTEL&REPARATURMÖRTEL 429. Korjauslaastin pitää kuivua hyvin ennen jatkokäsittelyä. Ennen käyttöä pohjuste on sekoitettava hyvin. Sivellään laimentamattomana harjalla, siveltimellä tai telalla yhtenä kerroksena. Voimakkaasti imevä, samoin myös hauras pinta pohjustetaan vielä uudelleen 4 tunnin kuluttua. Kunnolla kuivuttuaan, vähintään 24 tuntia, voidaan heti maalata, liimata, rapata jne. ennen sitä on varmistettava, ettei murenemistä, irtoaineita eikä jauhoontumista esiinny. Kohteen ja ympäristön työskentelylämpötila vähintään +5 °C ja enintään +25 °C.

Välineet pestään heti työsuorituksen jälkeen vedellä.

Sekoitus

Sekoita hyvin ja huolellisesti ennen käyttöä. Käyttövalmis ei ohenneta.

Menekki

Alustan imukykyvystä riippuen: n. 50 - 300 ml/m².

Tekniset tiedot

Tuote	Akryyliemulsiopohjainen, vesiliukoinen
pH +20 °C	7-8

Väri	Valkoinen, kuivuttuaan väritön
Kuivumisaika	n. 4 tuntia
Kuivumisaika ennen jatkokäsittelyä	n. 24 tuntia
Käyttölämpötila	+5 - +25 °C
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus	< 30 g/l LOJ
Kiintoaine pitoisuus	4 %
Tiheys +20 °C	1,1 g/cm ³
Viskositeetti: lämpötilan ollessa +20 °C	20 - 200 mPa·s
Liukenevuus / sekoittuminen veteen	täysin sekoittuvissa
Vaatimuksia pohjustettavalle pinnalle	kosteusprosentin pitää olla ≤ 8%.

Pakkaus

1 L muovipullo, laatikossa 12 kpl
 5 L muoviasia, lavalla 120 kpl
 20 L muovisanko, lavalla 30 kpl

Varastointi

Säilytys 12 kk pakkaamispäivästä, kuivissa olosuhteissa, vähintään +5 °C enintään +25 °C lämpötilassa, avaamattomissa pakkauksissa.

Valmistaja

Liettualais-Saksalainen yhteistyöyrittäjä UAB "Kreisel Vilnius", Metalo g. 6, Vilna 02190

Valmistaja: Vastamme tuotteemme laadusta ja soveltuvuudesta ohjeen mukaisessa käytössä. Tarjoamamme työsuoritusmenetelmä pohjautuu suoritettuihin kokeisiin ja käytännön kokemukseemme. Ohjeet ja suositukset ovat kuitenkin vain yleisluontoisia, eivätkä sinällään takaa työn suorituksen laatua, koska tapauksesta riippuen on tarpeellista arvioida rakennuskohteiden fyysisiä erityispiirteitä. Emme voi myöskään vaikuttaa itse työsuoritukseen, siksi on välttämätöntä itsensä arvioida tilanne ja tarpeen ollen suorittaa kokeiluja.

Tekninen tuotelehti: KREISEL® Gruntolit-W 301 (Syväpohjuste) 8/17

Maahantuoja

Kivira Oy