



KREISEL[®] Tynkolit - T 330 Pohjuste pintalaasteille

Tuote

- Parantaa pintarappauksen tarttuvuutta
- Helpottaa työstöä
- Pakkasen ja kosteuden kestävä
- Voidaan sävyttää
- Ulko ja sisäkäyttöön
- CE, ETAG 004

Käyttökohteet ja ominaisuudet

Akryylidispersiopohjainen pohjuste pintalaasteille ja alustan valmisteluun ennen pintarappausta mineraali-, akryyli- tai mosaiikkilaasteilla. Parantaa rappauksen tarttuvuutta alustaan, antaa alustalle tarpeellisen sävyn, tasaa pinnan imua, ei kuitenkaan vähennä vesihöyryn läpäisevyyttä. Voidaan sävyttää dispersiopohjaisilla pigmenteillä. Kestää ilmaston vaikutuksia.

Pohjuste, jota käytetään sisä- ja ulkotyökohteissa, ennen pinnoitusta struktuurilaasteilla tai maalausta dispersiomaaleilla, vähentää pintalaastin menekkiä.

Käyttö

Pinnan on oltava kuiva, puhdas ja luja. Sienikasvuston tai muiden mikro-organismien vahingoittamat alustat täytyy puhdistaa siihen tarkoitettulla aineella SEPTOBUD 1008. Halkeamien, epätasaisuuksien ja naarmuuntuneiden alustojen korjaustöihin voidaan käyttää korjausseosta SPACHTEL & REPARATURMÖRTEL 429 tai muuta sellaisille alustoille tarkoitettua laastia. Laastisekoitteiden on niiden käyttöalueilla ehdittävä kuivumaan ja tarttumaan kunnolla. Voimakkaasti imevät pinnat pohjustetaan syväpohjuste Gruntolit-W 301. Jotta alustan sävy ei kuultaisi pintarappauksen läpi ja tarttuisi siihen paremmin, vähintään 24 tuntia ennen pintarappausta seinäpinnat pohjustetaan TYNKOLIT-T 330 pohjusteella (valkoinen tai sävytetty).

Kuivumisaika ennen pinnoitusta tai maalausta vähintään 234 tuntia.

Sekoitus ja käyttö

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä, ei saa lisätä vettä, eikä muita aineita. Levitetään siveltimellä, telalla tai harjataan.

Käyttölämpötila

Alustan ja ilmanlämpötila oltava vähintään +5 °C ja enintään +25 °C.

Työvälineiden pesu

Välittömästi käytön jälkeen vedellä.

Menekki

Noin 0,2-0,3 kg/m² (riippuen alustan imukyvästä).

Tekniset tiedot

Työlämpötila	+5 °C - +25 °C
Sitoutumisaika, varoaika	n. 4 tuntia
Kuivumisaika ennen jatkokäsittelyä	vähintään 24 tuntia

Varastointi ja pakkaus

Säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa pakkaselta suojattuna.

Voidaan käyttää 12 kk valmistuspäivästä alkaen.

Pakkaus 7 kg:n ja 21 kg:n muoviasia.

Valmistaja

Liettualais-Saksalainen yhteistyöyritys UAB "Kreisel Vilnius", Metalo g. 6, Vilna 02190

Valmistaja: Vastaamme tuotteemme laadusta ja soveltuvuudesta ohjeen mukaisessa käytössä. Tarjoamamme työnsuoritusmenetelmä pohjautuu suoritettuihin kokeisiin ja käytännön kokemukseemme. Ohjeet ja suositukset ovat kuitenkin vain yleisluontoisia, eivätkä sinällään takaa työn suorituksen laatua, koska tapauksesta riippuen on tarpeellista arvioida rakennuskohteiden fyysisiä erityispiirteitä. Emme voi myöskään vaikuttaa itse työnsuoritukseen, siksi on välttämätöntä itsensä arvioida tilanne ja tarpeen ollen suorittaa kokeiluja.

Tekninen tuotelehti: KREISEL® Tynkolit - T 330 ver.9/17

Maahantuoja

Kivira Oy