



BS 10 W valkoinen betonitasoite

- > kestää pakkasta ja sulamistama, myös suolavettä
- > kulutusta kestävä
- > voidaan sekoittaa harmaan (BS 05 G) betonitasoitteen kanssa

Tuote

Mineraalinen, jauhemainen, polymeerillä rikastettu, sään- ja pakkasenkestävä, hydraulisesti sitoutuva valkoinen tasoite, luokka R2, betonin korjaukseen standardin EN 1504-3 mukaisesti.

Sisä- ja ulkokäyttöön, epätasaisten betonipintojen hienopäälyllystyksen ja tasoittamiseen.

Erottuneiden kohtien, rikkoutuneiden reunojen, onteloiden jne. täyttäminen.

Näkyvissä betonipinnoissa sekoittamalla BS 05 G harmaata betonitasoitetta voidaan saavuttaa erilaisia harmaan sävyjä ja siten sovittaa tasoite erilaisiin betonipintoihin.

Pakkaus: 25 kg:n säkki, lavalla 42 säkkiä.

Vaarastointi: Viileässä, kuivassa paikassa, puupalletilla, alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa, pakkaselta suojattuna: 365 päivää.

Käyttöohje

Suositeltavat työkalut:

hidaskierroksinen sähkösekoitin, betonisekoitin, puhdas sekoitusastia, kauha, liippa ja lasta.

Sekoittaminen:

Sekoita seos puhtaassa sekoitusastiassa hitaalla sähkösekoittimella, kunnes se on täysin homogeeninen ja ilman kokke-reita (sekoitusaika on noin 3–4 minuuttia).

Levitys:

Levitä valmistettu laasti nopeasti. Älä lisää vettä jo kovettumassa olevaan laastiin, jotta se olisi jälleen työstettävissä. Liian pitkä sekoitus tai liikaa lisätty vesi voivat häiritä kovettumista. Alhaisissa lämpötiloissa on suositeltavaa käyttää lämmintä sekoitusvettä, muuten kovettumisaika pitenee.

Hieno pintakäsittely, kuten huovutus, tulisi suorittaa ilman veden lisäämistä, jos mahdollista, jotta vältetään muuttamasta laastin mekaanisia ominaisuuksia.

Jälkihoito:

On ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta laasti ei kuivu liian nopeasti pinnalla.

Tekniset tiedot

Kerrospaksuus	enintään 5 mm
Irtotiheys	noin 1,2 kg/l
Tuoreen seoksen käyttöaika	noin 30 min.
Vedentarve	noin 0,29 l/kg (noin 7,25 l/säkki)
Laastin tiheys	noin 1,5 kg/l

Testisertifikaatit

Testattu vaatimusten (standardien, luokitusten jne.) mukaisesti EN 1504-3:2006 järjestelmän komponenttina.

Alustat

Materiaalitiedot:

- Kun käsittely tapahtuu ihanteellisen lämpötila- ja/tai kosteusalueen ulkopuolella, materiaalin ominaisuudet voivat muuttua merkittävästi.
- Anna materiaalien sopeutua ympäristön lämpötilaan ennen käsittelyä!

- Tuotteiden ominaisuuksien säilyttämiseksi älä sekoita niitä muiden materiaalien kanssa!
- Lisättävän veden määrä tai laimennustiedot on noudatettava erittäin tarkasti!
- Värikköisten tuotteiden värien tarkkuus on tarkistettava ennen käyttöä!
- Väriin tasaisuus voidaan taata vain yhden erän sisällä.
- Ympäristön olosuhteet vaikuttavat merkittävästi värisävyn valmistukseen.
- Jo kovettumassa olevaa sekoitettua materiaalia ei saa laimentaa tai sekoittaa tuoreen materiaalin kanssa!

Käyttöolosuhteet:

- Älä levitä alustan lämpötilan ollessa alle +5 °C!
- Materiaalin, alustan ja ilman ihanteellinen lämpötila-alue on +15–+25 °C.
- Ihanteellinen ilmankosteus on 40–60 % suhteellinen kosteus.
- Korkeampi ilmankosteus ja/tai matalampi lämpötila hidastavat kuivumista, tarttumista ja kovettumista, kun taas matalampi ilmankosteus ja/tai korkeampi lämpötila nopeuttavat niitä.
- Varmista riittävä ilmanvaihto kuivaus-, reaktio- ja kovettumisvaiheiden aikana; vältä vetoa!
- Suojaa suoralta auringonvalolta, tuulelta ja sääolosuhteilta!
- Suojaa viereiset alueet joita ei käsitellä!

Vinkkejä:

- Periaatteessa suosittelemme, että testaat tuotteen ensin testipinnalla tai pienellä testillä.
- Noudata kaikkien järjestelmässä käytettyjen MUREXIN-tuotteiden teknisiä tietoja.
- Parannustarkoituksia varten säilytä kyseisen erän alkuperäinen pakkaus.
- Lattialämmityksen tasoitteiden osalta on ennen asennusta suoritettava tavanomainen lämmitysmenettely.
- Lattialämmitystä ei saa kytkeä päälle käsittelyn ja kovettumisen aikana.

Tietomme ovat laboratoriossa määritettyjä keskiarvoja.

Luonnollisten raaka-aineiden käytön vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat vaihdella hieman, mutta tämä ei vaikuta tuotteiden sopivuuteen.

Turvallisuusohjeet

Tuotteen koostumusta, käsittelyä, puhdistusta, asianmukaisia toimenpiteitä ja hävittämistä koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Altistumisen rajoittaminen

Henkilökohtaiset suojavarusteet:

Yleiset suojaus- ja hygieniatoimenpiteet:

- Pidä erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinrehusta.
- Poista saastuneet, kastuneet vaatteet välittömästi.
- Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä.

Hengityssuojain: Ei tarvita.

Käsien suojaus: Suojakäsineet.

Käsineiden materiaali

- Sopivien käsineiden valinta riippuu paitsi materiaalista myös muista laatuominaisuuksista, ja se vaihtelee valmistajittain.

Käsinemateriaalin läpäisy aika

- Tarkka läpäisyajan on määritettävä suojakäsineiden valmistajan toimesta, ja sitä on noudatettava.

Silmien suojaus: Siirron aikana suositellaan suojalaseja.

Kehon suojaus: suojavaatetus.

Valmistaja: Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci

Maahantuonti: Kivira Oy

Juvan Teollisuuskatu 21 B

02920 Espoo

Puh. 09 7742720, info@kivira.fi

Tämä tekninen tietolomake perustuu laajaan kokemukseen. Pyrimme antamaan parasta mahdollista neuvontaa, mutta se ei ole oikeudellisesti sitova eikä luo sopimussuhdetta tai myyntisopimuksen mukaisia lisävelvoitteita. Takaamme materiaalien laadun yleisten ehtojen (Murexin) puitteissa. Tuotteitamme saavat käyttää vain asiantuntijat ja/tai kokeneet, ammattitaitoiset ja asianmukaisesti pätevät henkilöt. Käyttäjä on siis edelleen velvollinen pyytämään neuvoja epävarmoissa tilanteissa ja varmistamaan, että työ suoritetaan ammattimaisesti. Periaatteessa suosittelemme, että testaat tuotteen ensin testipinnalla tai pienellä testillä. Kaikkia mahdollisia nykyisiä ja tulevia sovelluksia ja erityispiirteitä ei tietenkään ole mahdollista ottaa huomioon.

Asiantuntijoiden tiedossa olevia tietoja ei ole sisällytetty; sovellettavat tekniset, kansalliset ja eurooppalaiset standardit, ohjeet ja ohjeet asiaankuuluville materiaaleille, alustoille ja myöhemmille koostumuksille! Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.

Tämä versio lakkauttaa olemassa voimassa uuden version julkaisemisen yhteydessä.

Uusimmat ohjeet ja käyttöturvallisuustiedote saatavilla verkossa osoitteessa www.kivira.fi