

MAXIMO PSM 1K

elastinen vedeneristysmassa
laatoitettavissa 3 tunnin kuluttua

- nopeasti kovettuva
- tuottoisa
- höyrynläpäisevyys
- yksikomponenttinen
- maluaalinen levitys
- vettä läpäisemätön

**Tuote**

Nopeasti kovettuva, erittäin runsarakenteinen, hydraulisesti sidottu, vettä läpäisemätön, mutta vesihöyryä läpäisevä ja joustava, liuotinvapaa, yksikomponenttinen vedeneristysmassa sisä- ja ulkokäyttöön seinä- ja lattiapintojen saumattomaan vedeneristykseen suoraan keraamisen laatoituksen alla.

Käytettäväksi parvekkeilla, terasseilla ja uima-altailla (4 metrin syvyyteen asti) sekä pinnoilla, joissa on lattialämmitys. Laatoitettavissa kolmen tunnin kuluttua. Tuote täyttää EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6 ja DIN 18534 -standardin vaatimukset vesiluokissa W0-I-W3-I (W3-I:ssä ilman kemiallista lisäkuormitusta), DIN 18531-5 (parvekkeet, lattiat, seinät jne.) ja DIN 18535 (uima-altaat ja altaat) sekä rakennusvalvontaviraston yleislupaa koskevat testausperiaatteet.

Pakkaus: 18 kg / säkki, lavalla 48 sakkia.

Varastointi:

Viileässä, kuivassa paikassa, puulavalla, suljetussa alkuperäispakkauksessa, pakkaselta suojattuna: 365 päivää. Valmistuspäivä on leimattu pakkaukseen.

Käyttöohjeet**Suositeltavat työkalut:**

Matalanopeuksinen sähköinen sekoitin, laastikauha, lasta, hammastettu liippa (6 mm).

Sekoitus:

Sekoita seos puhtaassa astiassa sähkösekoittimella matalalla nopeudella, kunnes se on homogeeninen ja kokkareeton (sekoitus aika noin 3 minuuttia). Lisää 18 kg:n säkki 5 litraan puhdasta vettä, levitys liipalla, tai leivittessä telalla vesimää 5,6 l/säkki (18 kg).

Asennus:

Levitä kunnolla sekoitettu seos tasaisina, paksuina kerroksina tasoituslastalla. Levitä Murexin Tiivistysnauha DB 70 seinän- ja lattianrajaan. Putkiviemäreiden ja vedenpoistojen alueilla suosittelemme käyttämään Murexin läpivienti mansetteja DZ 35 tai DZ 70. Tiivistyskerros on tehtävä kahdessa erillisessä vaiheessa.

Tekniset tiedot

Väri:	harmaa
Kulutus:	n. 1,15 kg/m ² /kerros, 2,3 kg/m ² kaksi käsittelyä
μ-arvo:	n. 400
Kuivumisaika:	1. kerros n. 1 tunti
Vedentarve:	n. 5,0 l/18 kg/levitys liipalla, 5,6 l/18 kg/ tela levitys
Käyttöaika sekoituksesta:	noin 50 min.
Laatoitettavissa:	noin 3 tunnin kuluttua
Kerrospaksuus DIN 15834-3 W1 - W3:	min. 2 mm ja max. 4 mm (kaikki arvot 2-kerroksisessa levityksessä).

Alustat**Sopivat alustat:**

sementtitasoite, anhydriittitasoite, valettu asfaltti, kipsikipsirappaus, kalkkisementtilaasti, tiiliseinä, kipsikip-silevyt, sileä betoni, kevytbetoni, ja muut lattoitettavaksi tarkoitetut/soveltuvat alusta.

Alustan on oltava kuiva, luja, jäätymätön, vakaa ja vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta, rasvanpoistoaineista ja tarttuvista hiukkasista. Se on tarkastettava sovellettavien kansallisten ja eurooppalaisten standardien mukaisesti.

Yleiset tuote- ja käsiteelytiedot**Materiaaleja koskevat ohjeet:**

- Kun materiaalia käsitellään ihanteellisen lämpötila- ja/tai kosteusalueen ulkopuolella, sen ominaisuudet voivat muuttua merkittävästi.
- Sekoita materiaalit kunnolla ennen käsittelyä!
- Tuotteiden ominaisuuksien säilyttämiseksi ei saa lisätä muita aineita!
- Lisättyä vesimäärää tai laimennustietoja on noudatettava erittäin tarkasti!
- Sävytettyjen tuotteiden väritarkkuus on tarkistettava ennen käyttöä!
- Värin tasaisuus voidaan taata vain erän sisällä.
- Ympäristöolosuhteet vaikuttavat merkittävästi värisävyin valmistukseen.
- Alussa olevaa sekoitettua materiaalia ei saa enää laimentaa tai lisätä tuoretta materiaalia!

Ohjeet lähialueelle:

- Älä käsittele alle +5 °C:n alustan lämpötiloissa!
- Materiaalin, alustan ja ilman ihanteellinen lämpötila-alue on +15 - +25 °C.
- Ihanteellinen kosteusalue on 40-60 % suhteellinen kosteus.
- Korkeampi kosteus ja/tai alhaisempi lämpötila estävät, kun taas alhaisempi kosteus ja/tai korkeampi lämpötila edistävät kuivumista, sitoutumista ja kovettumista.
- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta kuivaus-, reaktiivisuus- ja kovettumisvaiheiden aikana; vältä vetoa!
- Suojaa suoralta, tuulelta ja auringon paisteelta!
- Suojaa viereiset komponentit!
- Ennen levittämistä epätasaisuudet ja epätasaiset pinnat on tasoitettava sopivalla käsittelyllä.

Vinkkejä:

- Periaatteessa suosittelemme testaamaan tuotetta ensin testipinnalla tai pienellä testillä.
- Katso kaikkien järjestelmässä käytettävien MUREXIN-tuotteiden tekniset tiedotteet.
- Korjaustyötä varten säilytä erän tuotetta alkuperäispakkauksessa.
- Lattialämmitystasoitteita varten on suoritettava tavanomainen esilämmitys ennen lattian asentamista.
- Lattialämmitys ei saa olla päällä käsittelyn ja kovettumisen aikana.

Tietomme ovat laboratorio-olosuhteissa havaittuja keskiarvoja. Luonnollisten raaka-aineiden käytöstä johtuen yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman vaihdella, mutta tämä ei vaikuta tuotteiden soveltuvuuteen.

Turvallisuutta koskevat huomautukset

Valmistaja: tämä tietolehti perustuu laajaan kokemukseen. Pyrimme antamaan neuvoja parhaan kykymme mukaan, mutta ne eivät ole oikeudellisesti sitovia eivätkä luo sopimussuhdetta tai myyntisopimuksen mukaista toissijaista velvoitetta. Takaamme materiaalien laadun yleisten puitteissa. Tuotteitamme saavat käyttää vain ammattilaiset ja/tai kokeneet, ammattitaitoiset ja riittävän pätevät henkilöt. Käyttäjä on siksi edelleen velvollinen tiedustelemaan, jos epäselvyyksiä, ja varmistamaan, että käsittely suoritetaan ammattimaisesti. Periaatteessa suosittelemme, että tuotetta testataan ensin testipinnalla tai seuraavilla välineillä pieni testi. Tässä ei tietenkään voida ottaa huomioon kaikkia mahdollisia nykyisiä ja tulevia käyttötapauksia ja erityispiirteitä. Asiantuntijoiden tiedossa oleviksi tietoja ei anneta; sovellettavia teknisiä, kansallisia ja eurooppalaisia standardeja, ohjeita ja ohjeistusta on noudatettava materiaaleissa, vuorauksissa ja seuraavissa koostumuksissa! Jos olet epävarma, ota yhteyttä meihin. Kun uusi versio julkaistaan, edelliset lakkaavat olemasta voimassa.

Valmistaja: Murexin d.o.o.

Maahantuoja: Kivira Oy
Juvan teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo

Puh: 09 7742720
email: info@kivira.fi
web: kivira.fi

Sovellussuosituksemme, jotka annamme kokemuksemme perusteella tukea ostajaa/käsittelijää, vastaavat tieteen ja käytännön tämän hetkistä tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta tai lisävelvoitteita ostosopimuksesta. Ne eivät vapauta ostajaa itse tarkastamasta tuotteidemme sopivuutta aiotuun käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä kehitystä ja tuotteen tai sen sovelluksen parantamista. Näiden teknisten tietojen julkaisemisen myötä aiemmat versiot ovat mitättömiä. Löydät uusimmat tiedot verkkosivuiltamme. Nykyiset myynti- ja toimitusehtomme sekä siilojemme ja sekoitusjärjestelmien asennusta ja käyttöä koskevat määräykset koskevat kaikkia liiketoimia.