



BETON STUCCO

Tuotekuvaus	Koristeellinen seinä pinnoite, joka jäljittelee betonivalupintoja, mutta myös kiillotetut pinnat ovat mahdollisia.
Koostumus	Mineraalinen luonnonmateriaali, joka on valmistettu, hydraulisesta kalkista, sementistä ja marmorijauheesta.
pH	11,2 ± 0,2, 30:en päivän jälkeen.
VOC	Tämä tuote VOC: 0 %.
Syttyvyys	Ei syttyvä, palamaton.
Menekki	Ohjeellinen menekki, kaksi käsittelyä: noin 2,2 kg/m ² .
Ominaispaino	1,6 ± 0,50 kg/l.
Alustat	Beton Stucco voidaan levittää: kalkki- tai kipsilaastille, sementtipohjaisille laasteille, betonille, kipsilevyille, elämättömälle rakennuslevylle, (levyjen saumat on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan tasainen jatkuva, sileä pinta), vaikka pinnat olisivat jo olleet maalattu. Hilseilevä/huonosti kiinni oleva maali on poistettava.
Pohjustus	Kiinteää uutta rappausta ei tarvitse pohjustaa. Kaikki muut alusta on pohjustettava, joko Quartz Primer (tiivit ja imemättömät pinnat), Primer Normal (imevät pinnat) ja voimakkaasti imevät alustat 2 x Primer Normal ennen pinnoitusta.
Käsittely	Levitys tehdään rst-teräslastalla kahdessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen on oltava täysin kuiva ennen toisen kerroksen levittämistä, joka viimeistellään halutulla tavalla. (peruskäsittely)
Sekoitus	Sekoita jauhe veteen (1 kg jauhetta: 3,2 dl vettä) ja sekoita hyvin.
Lisäaineet	Monia Stucco Italiano -lisäaineita voidaan lisätä toiseen kerrokseen. Suosituin on Ebanojauhe, mutta myös Mother of Pearl, Sand for Salt and Pepper ja Mica Silver. Erikoisvaikutelma saadaan lisäämällä Ebano-jauhetta ja hiomalla kuivaa pintaa.
Käyttö	Ulko- ja sisäkäyttöön seinäpinnoille. Käsitelmä rst-liipalla tai rst-lastalla. Lämpötilassa min. +5 °C ja enintään + 25 °C.
Kuivuminen	Lämpötilassa + 20 °C, 2 h kosketuskuiva, 24 h kuiva ja 90 päivää täysin vakaa.
Väri	Betonin harmaa tai valkoinen, joka sävytettävissä alkalien kestäville pigmenteillä.
Suojaus	Ehdotettu lopullinen suoja on: Wax / Hydrocalce / Marseille Soap / Dark Marokkolainen saippua (laimennettu 1:6 vedellä), joka antaa erityisen tumman vaikutuksen. Ulkona Hydrocalce.

Pakkaus	16 kg:n ämpäri jauhetta.
Varastointi	Ei saa jäätyä, säilytettävä alle +35 °C.
Varastointi aika	Säilyvyys vähintään 24 kk, alkuperäispakkauksessa.
Työskentely	Kalkki ja sementti ovat syövyttäviä tuotteita, joten työstettäessä on käytettävä suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista.



Vaara

BETON STUCCO

H315 Ärsyttää ihoa.
 H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
 P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
 P261 Vältä pölyn hengittämistä.
 P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
 Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
 Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
 P315 Hakeudu välittömästi lääkäriin.
 P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
 Pese runsaalla vedellä.
 P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
 P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
 Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
 P501 Kuivajauhe hävitettävä hyväksytyyn jätehuollon tai keräyspisteen kautta. Kuivunut laastijäte on sekajätettä.
 Astia voidaan kierrättää.

Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B, 02920 Espoo Puh. 09 7742720

Valmista	STUCCO ITALIANO SRL, ITALIA
Maahantuonti	Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B 02920 Espoo

Tuotelehti 8–2019

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteissa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.