




GRASSELLO

Tuotekuvaus	<p>Luonnollinen, kalkkipohjainen materiaali sisäseinäpintojen koristeinnoituksiin. Luonnollisesti homeenkestävä ja hengittävä. Se kuuluu venetsialaisten kiillotettujen laastien (Marmorino) perheeseen, josta se on kiiltävin ja siinä on erittäin hienojakoinen rakeisuus. Ihanteellinen peilikiiltäville seinätehosteille.</p> <p>Toimitetaan käyttövalmiina valkoisena pastana.</p>
Koostumus	<p>Vanhennettua, sammutettua kalkkia ja valikoituja marmorijauheita. Marmorijauhe 0,05 mm, kalkki 0,1 mm.</p>
pH	<p>12,5 ± 0,5, 30:en päivän jälkeen.</p>
Höyryn läpäisevyys	<p>SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)</p>
VOC	<p>Tämä tuote VOC: alle 1 g/l.</p>
Syttyvyys	<p>Palanmaton.</p>
Menekki	<p>Ohjeellinen (kolme käsittelyä), n. 0,75 kg/m².</p>
Pinnoite	<p>Paksuus, kolme käsittelyä: 0,7–0,9 mm.</p>
Tiheys	<p>1,4 ± 0,2 kg/l</p>
Alustat	<p>Tuote voidaan levittää: kalkki- tai kipsilaastille, sementtipohjaisille laasteille, betonille, kipsilevyille, elämättömälle rakennuslevylle, (levyjen saumat on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan tasainen jatkuva, sileä pinta), vaikka pinnat olisivat jo olleet maalattu. Hilseilevä/huonosti kiinni oleva maali on poistettava.</p>
Pohjustus	<p>Kiinteä uusi laastipinta ei tarvitse pohjustaa. Kaikki muut alusta on pohjustettava, joko DEKO Pohjuste (Quartz Primer) (tiivit ja imemättömät pinnat) tai Primer Normal (imevät pinnat) ennen pinnoitusta.</p>
Käsittely	<p>Levitys tehdään rst-teräslastalla kolmessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen on oltava täysin kuiva ennen toisen ja kolmannen kerroksen levittämistä, joka viimeistellään tiivistämällä kaksi viimeistä kerrosta yhteen yleensä teräslipalla. (peruskäsittely) Käyttölämpötila: +5 – enintään +30 °C – suhteellinen kosteus < 85 %.</p>
Sekoitus	<p>Kaada tuotteen päälle noussut vesi pois, sekoita hyvin, lisää tarvittaessa pigmenttiseos ja sekoita hyvin. Anna levätä vähintään 6 tuntia ennen käyttöä.</p>
Ulkonäkö	<p>Antiikkinen ja pehmeä koristeellinen vaikutus, jolla saavutetaan hengittävä ja luonnollisesti hometta vastustava pinta, jolla on vahva tarttuvuus alustaan. Erittäin kiiltävä.</p>
Väri	<p>Valkoinen, sävytettävissä alkalien kestäväillä pigmenteillä.</p>

Viimeistely	Sisällä: Mehiläisvaha, mineraalivaha, Hydrocalce, Marseille saippua.
Pakkaus	7 kg:n ämpäri.
Varastointi	Ei saa jäättyä, säilytettävä alle +30 °C.
Varastointi aika	Säilyvyys vähintään 36 kk.
Työskentely	Kalkki on erittäin alkalinen, joten työskentellessä on käytettävä suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista.



Vaara

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
P315 Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
Pese runsaalla vedellä.
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P501 Sisältö / astia hävitettävä hyväksytyyn jätehuollon tai keräyspisteen kautta.

Valmista	STUCCO ITALIANO SRL, ITALIA
Maahantuonti	Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B 02920 Espoo

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.