



INTONACHINO X-FINE, FINE, MEDIUM, COARSE

Tuotekuvaus	Se on kalkkipohjainen mineraalinen pinnoite, jolla saadaan karkeaa viimeistelyä ja luonnollinen antiikkivaikutus. Tuote soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
Koostumus	Sisältää hiottua kalkkia (noin 35 %), murskattua marmorihiekkaa, eri karkeuksina, vettä ja erityisiä lisäaineita (alle 2,0 %).
pH	12,5 ± 0,2, 30:en päivän jälkeen.
Höyryn läpäisevyys	g/m ² x 24 h = 260 ± 30 (ASTM normi)
VOC	Tämä tuote VOC: 0 %.
Syttyvyys	Palanmaton.
Menekki	Ohjeelliset menekit, kaksi käsittelyä: X-FINE 1,5 kg/m ² , FINE 1,5-1,8 kg, MEDIUM 2,2-2,5 kg, COARSE 2,5-2,8 kg.
Pinnoite	Paksuus, kaksi käsittelyä: Fine 1,1-1,6 mm, Medium 1,6-2,1 mm, Coarse 2,1-2,6 mm.
Alustat	INTONACHINO voidaan levittää: kalkki- tai kipsilaastille, sementtipohjaisille laasteille, betonille, kipsilevyille, elämättömälle rakennuslevyille, (levyjen saumat on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan tasainen jatkuva, sileä pinta), vaikka pinnat olisivat jo olleet maalattu. Hilseilevä/huonosti kiinni oleva maali on poistettava.
Pohjustus	Kiinteää kalkkirappausta ei tarvitse pohjustaa. Kaikki muut alusta on pohjustettava, joko Quartz Primer (tiivit ja imemättömät pinnat) tai Primer Normal (imevät pinnat) ennen pinnoitusta. Pohjalaastina esim. INTONACHINO, voi olla perusvalkoinen, vaikka pinnoite olisi sävytetty.
Käsittely	Levitys tehdään rst-teräslastalla kahdessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen on oltava täysin kuiva ennen toisen kerroksen levittämistä, joka viimeistellään kumihierkimellä. (peruskäsittely)
Materiaali	On käyttövalmis, ei ohenneta.
Lisäaineet	Tuotteeseen voidaan lisätä Mica hopeakiillettä.

Käyttö	Antiikkinen ja pehmeä koristeellinen vaikutus, jolla saavutetaan hengittävä ja luonnollisesti hometta vastustava pinta, jolla on vahva tarttuvuus alustaan.
Ulkonäkö	Se vaikuttaa hieman karkealta ja samalla pehmeältä.
Väri	Valkoinen, sävytettävissä alkalin kestäville pigmenteillä.
Viimeistely	Tarvittaessa Hydrocalce käsittely 2-3 kertaa.
Pakkaus	16 kg:n ja 24 kg:n ämpäri. (varastokoko 16 kg)
Varastointi	Ei saa jäätyä, säilytettävä alle +35 °C.
Varastointi aika	Säilyvyys vähintään 48 kk.
Työskentely	Kalkki on erittäin alkalinen, joten työstettäessä on käytettävä suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista.



Vaara

INTONACHINO

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
P315 Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
Pese runsaalla vedellä.
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P501 Sisältö / astia hävitettävä hyväksytyyn jätehuollon tai keräyspisteeseen kautta.

Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B, 02920 Espoo Puh. 09 7742720

Valmista	STUCCO ITALIANO SRL, ITALIA
Maahantuonti	Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B 02920 Espoo

Tuotelehti 1-2019

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimus oikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.