


MARMORINO FOR FLOOR (Pastellone) FINE, MEDIUM

Tuotekuvaus	Marmorino for Floor -resepti tulee antiikkinreseptistä ”Pastellone Veneziano”. Pastellone oli itse asiassa klassisen venezianon sovellus Marmorino kerrokseen. Esimerkkejä löytyy Venetsiasta ja koko Venetsian Veneton alueelta. Pastellonestamme on saatu kovempi lisäämällä sementtiä ja sideaineita. Valkoinen materiaali voidaan sävyttää mihin tahansa väriin alkalin kestäville mineraalipigmenteillä. Materiaalia on kahta laatua: keskikarkea (MEDIUM) ja hieno (FINE). Karkeampaa materiaali levitetään ensimmäiseen kerrokseen ja hienompaa levitetään toisessa ja kolmannessa kerroksessa.
Koostumus	Valkosementti ja kalkkitahna, marmorijauhe ja -murske erikoismateriaalijauhetut marmorirakeet, seulotut ja valitut rakeisuuden mukaan FINE 0,0 - 0,5 mm, MEDIUM 0,0 - 0,8 mm ja erikoislisäaineet (enintään 1,5 %). Tässä tuotteessa kierrätysmateriaalia 29%.
pH	12 ± 0,2, 30:en päivän jälkeen.
Syttyvyys	Palanmaton.
Menekki	Ohjeelliset menekit, kolme käsittelyä: noin 1,7-1,9 kg/m ² .
Pinnoite	Paksuus, kolme käsittelyä noin 1,7 mm.
Sekoitus	Kuivatuu sekoitetaan veteen, Fine 16 kg noin 4:n litraan vettä ja Medium 16 kg noin 5,5:n litraan vettä.
Alustat	Ihanteellinen alusta on hyvin kuivunut vahva uusi betoni, mutta oikealla esikäsittelyllä se voidaan levittää melkein mille tahansa pinnalle, kuten vanhalle betonille tai olemassa olevalle keramiikalle tai marmorilattialle. Sitä voidaan käyttää lattialämmityksen kanssa. Tämä on tuote, jota voidaan verrata kovuutensa käyttövaatimusten puolesta luonnollisiin kovapuulattioihin tarkoitettuihin alueisiin ja käyttörasitukseen, jotka eivät ole kovin raskaita. Sitä käytetään yleensä omakotitalossa sekä kaupoissa ja toimistoissa, mutta lisä suoja on tarpeen rullaistuimilta ja muilta erittäin hankaavilta olosuhteilta.
Pohjustus	Primer Normal, imevät alustat, Quartz Primer huonosti imevät tai imemättömät alustat, kiiltävät ja maalatut pinnat on ennen pohjustusta karhennettava hiekkapaperilla.
Käsittely	Levitys tehdään rst-teräslastalla kolmessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen on oltava täysin kuiva ennen toisen ja (märkkää kostealle) kolmannen kerroksen levittämistä, joka viimeistellään rst-liipalla. Hionta noin 1 vrk:n kuluttua.

Materiaali	On käyttövalmis, ei ohenneta.
Käyttö	Antiikkinen ja pehmeä koristeellinen vaikutus, jolla saavutetaan hengittävä ja luonnollisesti hometta vastustava pinta, jolla on vahva tarttuvuus alustaan.
Ulkonäkö	Erittäin sileä tai sileä, karkeudesta riippuen ja satiininen.
Väri	Valkoinen, sävytettävissä alkalien kestäville pigmenteille.
Lisäaineet	Mother of Pearl.
Viimeistely	Fine wax, 1K PU-lakka, 2K PU-lakka.
Pakkaus	16 kg:n ämpäri tai 20 kg:n säkki. (varastokoko 16 kg:n ämpäri)
Varastointi	Säilytä kuivassa, mielellään viileässä, suojattava kosteudelta.
Varastointi aika	Säilyvyys vähintään 18 kk.
Työskentely	Sementti ja kalkki ovat syövyttäviä, joten työstettäessä on käytettävä suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista.



MARMORINO FOR FLOOR



Vaara

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssi, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
P315 Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
Pese runsaalla vedellä.
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P501 Sisältö / astia hävitettävä hyväksytyyn jätehuollon tai keräyspisteen kautta.

Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B, 02920 Espoo Puh. 09 7742720

Valmista	STUCCO ITALIANO SRL, ITALIA
Maahantuonti	Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B 02920 Espoo

Tuotelehti 1-2019

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.