




VENETIAN MARMORINO

FINE, MEDIUM, COARSE

Tuotekuvaus	Perinteinen venetsialainen luonnonmineraalinen kalkkipohjainen seinäpinnoite koristeelliseen viimeistelyyn sisä- ja ulkopinnoille. Kalkkituotteena hometta vastustava ja hyvin hengittävä.
Koostumus	Ikääntynyt, hienojakoinen siivilöity sammutettu kalkkitahna, jauhetut marmorirakeet ja kvartsihiekkä valitaan raekoon mukaan. FINE 0,0 - 0,05 mm, MEDIUM 0,0 - 0,5 mm, COARSE 0,0 - 1,0 mm ja erikoislisäaineet (enintään 2,3 % määrässä tilavuudessa).
pH	12,5 ± 0,2, 30:en päivän jälkeen.
Höyryn läpäisevyys	g/m ² x 24 h = 280 ± 30 (ASTM normi)
VOC	Tämä tuote VOC: 0 %.
Syttyvyys	Palanmaton.
Menekki	Ohjeelliset menekit, kolme käsittelyä: FINE 0,8 - 1,0 kg/m ² , MEDIUM 1,4 - 1,5 kg/m ² , COARSE 2,1 - 2,3 kg/m ² .
Pinnoite	Paksuus, kolme käsittelyä: FINE 0,8-1,2 mm. MEDIUM 1,1-1,6 mm. COARSE 1,6-2,0 mm.
Edut	<ul style="list-style-type: none">- erinomainen koristeellinen ulkonäkö- erinomainen kuivauskapasiteetti- erinomainen homeen vastustuskyky- erinomainen tarttuvuus alustaan- erinomainen pinnoituskyky- erinomainen työstettävyys
Alustat	MARMORINO voidaan levittää: kalkki- tai kipsilaastille, sementtipohjaisille laasteille, betonille, kipsilevyille, elämättömälle rakennuslevylle, (levyjen saumat on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan tasainen jatkuva, sileä pinta), vaikka pinnat olisivat jo olleet maalattu. Hilseilevä/huonosti kiinni oleva maali on poistettava.
Pohjustus	Kiinteää kalkkirappausta ei tarvitse pohjustaa. Kaikki muut alusta on pohjustettava, joko Quartz Primer (tiivit ja imemättömät pinnat) tai Primer Normal (imevät pinnat), kiitävät ja maalatut pinnat on ennen pohjustusta karhennettava hiekkapaperilla.
Käsittely	Levitys tehdään rst-teräslastalla kolmessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen on oltava täysin kuiva ennen toisen ja (märkää kostealle) kolmannen kerroksen levittämistä, joka viimeistellään rst-liipalla ja muovihierimellä. (peruskäsittely)
Materiaali	On käyttövalmis, ei ohenneta.

Käyttö	Antiikkinen ja pehmeä koristeellinen vaikutus, jolla saavutetaan hengittävä ja luonnollisesti hometta vastustava pinta, jolla on vahva tarttuvuus alustaan.
Ulkonäkö	Erittäin sileä tai sileä, karkeudesta riippuen ja satiininen.
Väri	Valkoinen, sävytettävissä alkalin kestäville pigmenteillä.
Lisäaineet	FINE ei MEDIUM Terracotta, Salt & Pepper, Mother of Pearl, Milled Marble, Mica, Glittera. COARSE Mica.
Viimeistely	FINE Bee´s wax, Marseille soap, Hydrocalce, Fine wax. MEDIUM Marseille soap, Hydrocalce, Fine wax. COARSE Hydrocalce.
Pakkaus	16 kg:n ja 24 kg:n ämpäri. (varastokoko 16 kg)
Varastointi	Ei saa jäätyä, säilytettävä alle +35 °C.
Varastointi aika	Säilyvyys vähintään 48 kk.
Työskentely	Kalkki on erittäin alkalinen, joten työstettäessä on käytettävä suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista.



VENETIAN MARMORINO



Vaara

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
P315 Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
Pese runsaalla vedellä.
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P501 Sisälto / astia hävitettävä hyväksytyin jätehuollon tai keräyspisteen kautta.

Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B, 02920 Espoo Puh. 09 7742720

Valmista	STUCCO ITALIANO SRL, ITALIA
Maahantuonti	Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B 02920 Espoo

Tuotelehti 1-2019

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniiset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.