


PASTELLONE

Tuotekuvaus	<p>Luonnollinen, hydraulinen kalkki- ja sementtipohjainen pinnoite jauheena koristeellisiin lattia- ja seinäpinnoituksiin. PASTELLONE mukautuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja esteettisiin tarpeisiin: sisä- tai ulkoseiniin, suihkuseiniin, pöytätasoihin tai sisätilojen lattioihin, tämä koristeellinen viimeistely yhdistää eleganssin lujuuteen ja kestävyYTEEN.</p> <p>Toimitetaan jauheena, klassinen harmaa ja valkoinen.</p>
Versiot	PASTELLONE MEDIUM, PASTELLONE FINE, PASTELLONE MEDIUM GRAY
Koostumus	Hydraulinen kalkki, portlandsementti ja tarkkaan valitut marmorijauheet. Fine: 0,04 mm, Medium: 0,7 mm.
pH	12,5 ± 0,50, 30:en päivän jälkeen.
VOC	< 1 g/l.
Syttyvyys	A1: palamaton, ei syttyvä.
Menekki	Ohjeellinen menekki: noin 2,2 kg/m ² . Paksuus: 1,7–2 mm / 2–3 kerrosta, kiviaineksen kanssa voi olla 3 mm.
Kuivuminen	1–4 h kosketuskuiva, 4–8 h kävelynkestävä, 60 pv vakaa. (+20 °C)
Ominaispaino	1,4 ± 0,2 kg/l.
Alustat	Tuote voidaan levittää: kalkki- tai kipsilaastille, sementtipohjaisille laasteille, betonille, kipsilevyille, elämättömälle rakennuslevylle, (levyjen saumat on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan tasainen jatkuva, sileä pinta), vaikka pinnat olisivat jo olleet maalattu. Hilseilevä/huonosti kiinni oleva maali on poistettava. Kaikki kiiltävät pinnat hiottava.
Pohjustus	Kiinteää uutta rappausta ei tarvitse pohjustaa. Kaikki muut alusta on pohjustettava, joko Quartz Primer (tiivit ja imemättömät pinnat), Primer Normal (imevät pinnat) ja voimakkaasti imevät alustat 2 x Primer Normal ennen pinnoitusta. Laatoitetut pinnat GLP 1-2 kerrosta. Puupinnat 1 x Primer Q ja 1–2 kertaa Base For Furniture.
Käyttölämpötila	vähintään + 5 °C enintään +30 °C. Suhteellinen kosteus < 85 %.
Käsittely	Levitys tehdään rst-teräslastalla kahdessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen on oltava täysin kuiva ennen toisen/kolmannen kerroksen levittämistä, joka viimeistellään halutulla tavalla. (peruskäsittely)
Sekoitus	Fine: sekoita jauhe hyvin 16 kg/5,2:n litraan vettä. Medium: sekoita jauhe hyvin 16 kg/4,8:n litraan vettä.
Lisäaineet	Monia Stucco Italiano -lisäaineita voidaan lisätä toiseen kerrokseen. Suosituin on Ebanojauhe, mutta myös Mother of Pearl.

Erikoisvaikutelma saadaan lisäämällä Ebano-jauhetta ja hiomalla kuiva pinta. Kiviainesta voidaan lisätä 0,7–1,2 mm enintään 25 % ja 0,7–1,8 mm enintään 30 %.

Väri	Betonin harmaa tai valkoinen, joka sävytettävissä alkalin kestäville pigmenteillä.
Suojauskäsittely	Ehdotettu lopullinen suoja on: Fine Wax / Hydrocalce / PU-1K / PU-2K. Ulkona Hydrocalce.
Pakkaus	16 kg:n ämpäri jauhetta.
Varastointi	Ei saa jäätyä, säilytettävä alle +35 °C.
Varastointi aika	Säilyvyys vähintään 24 kk, alkuperäispakkauksessa.
Työskentely	Kalkki ja sementti ovat syövyttäviä tuotteita, joten työstettäessä on käytettävä suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista.



Vaara

H315 Ärsyttää ihoa.
 H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
 P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
 P261 Vältä pölyn hengittämistä.
 P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
 Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
 Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
 P315 Hakeudu välittömästi lääkäriin.
 P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
 Pese runsaalla vedellä.
 P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
 P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
 Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
 P501 Sisältö / astia hävitettävä hyväksytyin jätehuollon tai keräyspisteen kautta.

Valmista	STUCCO ITALIANO SRL, ITALIA
Maahantuonti	Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B 02920 Espoo