



TADELAKT

Tuotekuvaus	<p>Luonnollinen mineraalinen kalkkipohjainen pinnoite hienoksi koristeelliseksi viimeistelyksi sisä- ja ulkopinnoille.</p> <p>Tämä laasti on peräisin muinaisesta Marokkolaisesta reseptistä, joka on alkuperäinen Marrachechin alueelta, jossa tätä viimeistelyä käytetään perinteisesti Hammamsissa (tyypillinen kylpyhuone) ja Riadissa.</p>
Koostumus	Luonnon hydraulista kalkkia, erityisiä jauhemaisia murskatun kiven rakeita, seulottuja ja valittu raekoon 000 = mm mukaan. 0,0 ÷ 0,7, sekä jauheita savesta ja erityisistä lisäaineista (enintään 1,5 % tilavuudesta).
pH	12,5 ± 0,2, 30:en päivän jälkeen.
Höyryn läpäisevyys	μ 24 ± 0,20
VOC	Tämä tuote VOC: 0 %.
Syttyvyys	Palanmaton.
Menekki	Ohjeellinen menekki, kolme käsittelyä: n. 2,0 kg/ m ² .
Pinnoite	Paksuus, kolme käsittelyä: 1,9–2 mm.
Tiheys	1,6 ± 0,5 kg/l
Alustat	Tuote voidaan levittää: kalkki- tai kipsilaastille, sementtipohjaisille laasteille, betonille, kipsilevyille, elämättömälle rakennuslevylle, (levyjen saumat on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan tasainen jatkuva, sileä pinta), vaikka pinnat olisivat jo olleet maalattu. Hilseilevä/huonosti kiinni oleva maali on poistettava.
Pohjustus	Kiinteää kalkkirappausta ei tarvitse pohjustaa. Kaikki muut alusta on pohjustettava, joko Quartz Primer (tiivit ja imemättömät pinnat) tai Primer Normal (imevät pinnat) ennen pinnoitusta.
Käsittely	Levitys tehdään rst-teraslastalla kolmessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen on oltava täysin kuiva ennen toisen ja kolmannen kerroksen levittämistä, joka viimeistellään tiivistämällä kaksi viimeistä kerrosta yhteen teräslipalla tai Tadelakt-kivellä. (peruskäsittely) Käyttölämpötila: +5 – enintään +30 °C.
Sekoitus	Kuivajauhe, sekoitetaan veteen: 5,75 litraan vettä 16 kg jauhetta, eli 360 ml:n vettä 1 kg jauhetta. Alusta ja olosuhteiden mukaan vesimäärä voi vaihdella.
Ulkonäkö	Antiikkinen ja pehmeä koristeellinen vaikutus, jolla saavutetaan hengittävä ja luonnollisesti hometta vastustava pinta, jolla on vahva tarttuvuus alustaan.
Väri	Valkoinen, sävytettävissä alkalin kestäville pigmenteillä.

Viimeistely	Sisällä: Mehiläisvaha, mineraalivaha, Hydrocalce, Marokon Oliivi saippua. Kosteat tilat: PU-1K.
	Ulkona: Hydrocalce
Pakkaus	16 kg:n ämpäri.
Varastointi	Ei saa jäätyä, säilytettävä alle +30 °C.
Varastointi aika	Säilyvyys vähintään 48 kk.
Työskentely	Kalkki on erittäin alkalinen, joten työstettäessä on käytettävä suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista.



Vaara

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
P315 Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
Pese runsaalla vedellä.
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P501 Sisältö / astia hävitettävä hyväksytyyn jätehuollon tai keräyspisteen kautta.

Tuotelehti: Tadelakt 1–2019

Valmista	STUCCO ITALIANO SRL, ITALIA
Maahantuonti	Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B 02920 Espoo

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.