





TRAVERTINO

| | |
|--------------------|--|
| Tuotekuvaus | Luonnollinen mineraalinen kalkkipohjainen seinäpinnoite hienoon viimeistelyyn. Tuote soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. |
| Koostumus | Hienoksi seulottu, vanhentunut sammutettu kalkki; jauhettua marmoria, vettä ja erityisiä lisäaineita (alle 2,5 %). |
| pH | 12,5 ± 0,2, 30:en päivän jälkeen. |
| Höyryn läpäisevyys | g/m ² x 24 h = 260 ± 30 (ASTM normi) |
| VOC | Tämä tuote VOC: 0 %. |
| Syttyvyys | Palanmaton. |
| Menekki | Ohjeellinen menekki, kaksi käsittelyä: 1,8–2,0 kg/m ² . |
| Kerrospaksuus | 1,5–1,7 mm, kaksikäsitteilyä. |
| Alustat | TRAVERTINO voidaan levittää: kalkki- tai kipsilaastille, sementtipohjaisille laasteille, betonille, kipsilevyille, elämättömälle rakennuslevylle, (levyjen saumat on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan tasainen jatkuva, sileä pinta), vaikka pinnat olisivat jo olleet maalattu. Hilseilevä/huonosti kiinni oleva maali on poistettava. |
| Pohjustus | Kiinteää kalkkirappausta ei tarvitse pohjustaa. Kaikki muut alusta on pohjustettava, joko Quartz Primer (tiivit ja imemättömät pinnat) tai Primer Normal (imevät pinnat) ennen pinnoitusta. |
| Käsittely | Levitys tehdään rst-teräslastalla kahdessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen on oltava mattakuiva ennen toisen kerroksen levittämistä. |
| Materiaali | Pastamainen on käyttövalmis, ei ohenneta. Kuivajauheena toimitettava sekoitetaan puhtaaseen kylmään veteen. |
| Käyttö | Karkea tai sileä koristeellinen vaikutus, jolla saavutetaan hengittävä ja luonnollisesti hometta vastustava pinta, jolla on vahva tarttuvuus alustaan. |
| Käyttölämpötila | Käyttölämpötila +5 °C - +30 °C. |
| Ulkonäkö | Se vaikuttaa hieman karkealta ja samalla pehmeältä. |
| Väri | Valkoinen, sävytettävissä alkalien kestäville pigmenteillä. |

| | |
|------------------|--|
| Viimeistely | Tarvittaessa Hydrocalce käsittely 2–3 kertaa. |
| Pakkaus | 16 kg:n ja 24 kg:n ämpäri. (varastokoko 16 kg) |
| Varastointi | Ei saa jäättyä, säilytettävä alle +35 °C. |
| Varastointi aika | Säilyvyys vähintään 48 kk. |
| Työskentely | Kalkki on erittäin alkalinen, joten työستettäessä on käytettävä suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista. |



TRAVERTINO



Vaara

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P315 Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
Pese runsaalla vedellä.
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P501 Sisältö / astia hävitettävä hyväksytyn jätehuollon tai keräyspisteen kautta.

Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B, 02920 Espoo Puh. 09 7742720

| | |
|--------------|---|
| Valmista | STUCCO ITALIANO SRL, ITALIA |
| Maahantuonti | Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B 02920 Espoo |

Tuotelehti 1–2019

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.