



## MARMORINO VELVET

Tuotekuvaus	Tämä on yksi tyylikkäämmistä kalkkipohjaisista seinäpinoitteista, jotka tekevät mahdollisimman monenlaisia esteettisiä mahdollisuuksia. Sen hieman karkea, läpinäkymätön, tasainen viimeistely on samettista kosketusta tyypillisen chiaroscuron ulkonäön kanssa hieno mokka tai säämiskä. Se jäljittelee tämän pehmeän nahan kykyä hehkua pehmeällä valolla ja varjoilla. Säämiskän tunnelma tuntuu myös kosketuksessa johtuen suuresta määrästä mikrokuituja.
Koostumus	Ikääntynyt, hienojakoinen siivilöity sammutettu kalkkitahna, jauhetut marmorirakeet ja kvartsihiekkä valitaan raekoon mukaan. 0,0 - 0,7 mm, selluloosakuidut 2 mm ja erikoislisäaineet (enintään 2,3% määrässä tilavuudessa).
pH	12,5 ± 0,2, 30:en päivän jälkeen.
Höyryn läpäisevyys	g/m <sup>2</sup> x 24 h = 280 ± 30 (ASTM normi)
VOC	Tämä tuote VOC: 0 %.
Syttyvyys	Palanmaton.
Menekki	Ohjeelliset menekit, kaksi käsittelyä: 1,5 - 2 kg/m <sup>2</sup> , kolme kerrosta.
Pinnoite	Paksuus, kolme käsittelyä: 1,4 - 1,6 mm.
Edut	<ul style="list-style-type: none"><li>- erinomainen koristeellinen ulkonäkö</li><li>- erinomainen kuivauskapasiteetti</li><li>- erinomainen homeen vastustuskyky</li><li>- erinomainen tarttuvuus alustaan</li><li>- erinomainen pinnoituskyky</li><li>- erinomainen työstettävyys</li></ul>
Alustat	VELVET voidaan levittää: kalkki- tai kipsilaastille, sementtipohjaisille laasteille, betonille, kipsilevyille, elämättömälle rakennuslevylle, (levyjen saumat on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan tasainen jatkuva, sileä pinta), vaikka pinnat olisivat jo olleet maalattu. Hilseilevä/huonosti kiinni oleva maali on poistettava.
Pohjustus	Kiinteää kalkkirappausta ei tarvitse pohjustaa. Kaikki muut alusta on pohjustettava, joko Quartz Primer (tiivit ja imemättömät pinnat) tai Primer Normal (imevät pinnat), kiitävät ja maalatut pinnat on ennen pohjustusta karhennettava hiekkapaperilla.
Käsittely	Levitys tehdään rst-teräslastalla kolmessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen on oltava täysin kuiva ennen toisen ja (märkää kostealle) kolmannen kerroksen levittämistä, joka viimeistellään Velvet-hiertimellä. (peruskäsittely)
Materiaali	On käyttövalmis, ei ohenneta.

Käyttö	Antiikkinen ja pehmeä koristeellinen vaikutus, jolla saavutetaan hengittävä ja luonnollisesti hometta vastustava pinta, jolla on vahva tarttuvuus alustaan.
Ulkonäkö	Pehmeä samettinen ja mokkamainen pinta.
Väri	Valkoinen, sävytettävissä alkalin kestäville pigmenteillä.
Viimeistely	Tarvittaessa Hydrocalce käsittely 2-3 kertaa.
Pakkaus	16 kg:n ja 24 kg:n ämpäri. (varastokoko 16 kg)
Varastointi	Ei saa jäättyä, säilytettävä alle +35 °C.
Varastointi aika	Säilyvyys vähintään 36 kk.
Työskentely	Kalkki on erittäin alkalinen, joten työstettäessä on käytettävä suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista.



## MARMORINO VELVET



**Vaara**

H315 Ärsyttää ihoa.  
 H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.  
 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  
 P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.  
 P261 Vältä pölyn hengittämistä.  
 P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.  
 P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:  
 Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.  
 Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.  
 P315 Hakeudu välittömästi lääkäriin.  
 P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:  
 Pese runsaalla vedellä.  
 P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.  
 P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:  
 Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.  
 P501 Sisältö / astia hävitettävä hyväksytyyn jätehuollon tai keräyspisteen kautta.

Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B, 02920 Espoo Puh. 09 7742720

Valmista	STUCCO ITALIANO SRL, ITALIA
Maahantuonti	Kivira Oy Juvan Teollisuuskatu 21 B 02920 Espoo

Tuotelehti 1-2019

*Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.*