

10.014

11/2023

tuote	Saviliima- ja raudituslaasti on kuiva valmisseos eristeiden ja savirakennuslevyjen liimaamiseen, rauditusverkon upottamiseen ja kampatäytteenä käytettäväksi.	
tiedot (Vaaditut arvot DIN:n mukaan katso tiedot suluissa)	Laastin levityspaksuus: min 1 mm / max 5 mm	Raeryhmä, ylikoko: 0/0,5 < 1 mm
	Irtotiheys: 1.4	Kuivauskutistuminen: 0,2 % (≤ 3 %)
	Lujuus: SII	Puristuslujuus: 2,5 N/mm ² ($\geq 1,5$)
	Taivutuslujuus: 0,4 N/mm ² ($\geq 0,7$)	Tarttuvuus: 0,62 N/mm ² ($\geq 0,1$)
	Vesihöyryn diffusiovastus: $\mu = 5/10$	Rakennusmateriaaliluokka: A1
	Lämmönjohtavuus: 0,59 W/mK	
pakkaus	Pakattu 25 kg:n säkkeihin ja 42 sakkia lavalla.	
varastointi	Säilyy vähintään 3 vuotta, jos sitä säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa.	
menekki	25 kg:n säkistä hienoa savikiipsiä saadaan noin 20 l laastia. 3 mm rappauksella tämä määrä riittää 6,5 m ² :lle.	
vesimäärä	25 kg saviliima- ja lujituslaastia varten tarvitaan n. 6 litraa puhdasta vettä. Saviside- ja lujituslaasti ripotellaan vähitellen veteen samalla kun sitä sekoitetaan moottorivispillä ja sekoitetaan huolellisesti vähintään 5 minuutin ajan. Käyttäjän on sovitettava määritetty vesimäärän lisäys alustaan ja käsittelymenetelmään.	
levitys	Liimaus- ja verkotuslaasti eristys- ja savirakennuslevyille: Liima- ja lujituslaasti levitetään liimattavien levyjen taustapuolelle hammaslastalla/lastalla (hammastus 8-10 mm) ja painetaan tiukasti kiinni. Levyn on oltava täysin kosketuksissa seinään. Eristelevyt kiinnitetään aina lisäksi mekaanisesti (ks. työlista 2.1 tai levyn valmistajalta saadut tiedot), savirakennuslevyt kiinnitetään mekaanisesti vain tarvittaessa (ks. työlista 3.1). Verkotus: Saviliima- ja raudituslaasti on ihanteellinen tuote lasikuituverkon upottamiseen. Näin saavutetaan suurempi puristuslujuus suhteellisen ohuella kerrospaksuudella, mikä on erityisen tärkeää pehmeille puukuitulevyille, joiden irtotiheys on alhainen. Näin luodaan luja alusta seuraaville rappauskerroksille. Tämän päälle voidaan valmistaa hieno pinta kovalle kulutukselle alttiita alueita varten (esim. porraskäytävät) liiman ja lujituslaastin avulla. Kampatasoitus paksuja kerroksia varten: Alustana on eristyslevy, jonka päälle levitetään yli 15 mm:n rappauspaksuus. Tämä on tarpeen esimerkiksi seinälämmitysjärjestelmiä varten. Suurin sallittu rappauspaksuus riippuu eristelevyn liimausvetolujuudesta (noudata valmistajan ohjeita). Saviliima- ja lujituslaasti levitetään hammaslastalla/liipalla, ja kun se on täysin kuivunut, se rapataan karkeasti savipohjalaastilla tai savilaastilla terralla.	
kuivuminen	Saviliima- ja verkotuslaastin kuivumisaika riippuu alustan imukyvystä ja käytettävissä olevista kuivausvaihtoehdoista. Se on noin 2-4 päivää, riippuen ilmanvaihdesta ja alustasta.	
huomautus	Tartuntalujuus rapattavaan alustaan on tarkistettava riittävän suuren työnäytteen avulla.	
turvallisuusohjeet/hävittäminen	Älä hävitä materiaali jäämiä jätevesiin biologisesta hajoavuudesta huolimatta. Anna tuotteen kuivua ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. Myös myrkyttömät materiaalit on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Silmäkosketuksen sattuessa huuhtelee runsaalla vedellä.	

Valmistaja:
conluto® Vielfalt aus Lehm
Saksa

Maahantuoja:
Kivira Oy

Tämä esite vastaa aikaisempaa kokemustamme. Tietojen tarkoituksena on tarjota teknistä apua jälleenmyyjille ja käyttäjille. Tämä ei oikeuta oikeudellista vaatimusta, eikä se johda mihinkään velvoitteeseen tai vastuuseen. Ne eivät korvaa tuotteen ja alustan sopivuuden tarkistamista, joka käyttäjän on tehtävä kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämä tietolomake menettää voimassaalonsa uuden painoksen tai tuotteen muutoksen yhteydessä.

