

19.700-
19.708

DVL TM 06:n mukainen ohut savipinnoite

11/2023

tuote



conluto ohut savipinnoite on kuiva, koneellisesti levitettävä valmis seos vesiliukoisesta savesta, joka on stabiloitu kasvitärkkelyksellä ja selluloosalla. Se on hyvin läpäisevää, kosteutta säätelevää ja hajuja sitovaa. Tämän värillisen täyteaineen ulkonäkö on tietynlainen ajaton "sameus", jonka voimakkuus voi vaihdella käsittelystä ja värisävyistä riippuen. Tuote on savinen täyteaine erittäin hienojen, värillisten pintojen luomiseen.

tiedot

Laastin levityspaksuus: min 0,1 mm / max 2 mm	Vesihöyryn diffuusiokerroin: $\mu=5/10$
Lämmönjohtavuus: 0,91 W/mK	Rakennusmateriaaliluokka: A1
Kuivana kuluminen: < 0,01 g.	Märkähiertoluokka: 5 DIN EN 13300:n mukaan

Vesiliukoisuutensa vuoksi saviohutpinnoitteet luokitellaan yleensä DIN EN 13300:n mukaiseen märkähiertoluokkaan 5, ellei toisin ilmoiteta.

pakkaus

20 kg:n säkki.

varastointi

Sekoittamaton ohut savipinnoite säilyy vähintään 3 vuotta, jos sitä säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa.

menekki

Noin 1 kg/mm/m².

vesimäärä

Noin 0,4 l vettä /1 kg kuivaa jauhetta.

pesu

Työvälineiden pesu vedellä heti käytön jälkeen.

alustan valmistelu

Alustan on oltava luja, puhdas, pöly-, lika- ja erottavien aineiden vapaa, riittävän liukumaton ja kuiva. Tapetit, liisterijäämät, vanhat maalit, jotka eivät ole tiukasti kiinni tai ovat heikosti kiinnittyneet, ja irtoava rappaus on poistettava. Saumat, reiät, halkeamat tai raot on täytettävä, tasoitettava ja kuivattava ennen pinnan tasoittamista. Savihienojakoiselle rappaukselle suositellaan pohjamaaliksi kaseiiniprimerin käyttöä. Epäselvissä tapauksissa on tehtävä koepintoja.

sekoitus

Lisää kuiva-aine veteen ripotellen, sekoita hyvin. Anna levätä mielellään 15 min. ja sekoita ennen käyttöä. Sekoitusaikojen pidentäminen tekee laastista "lihavamman" ja lisää sen tartuntavoimaa.

levitys

Värillinen savinen pintatasoite levitetään lastalla vähintään kahtena kerroksena. Vaaleissa sävyissä suosittelemme käyttämään muovilastaa, jotta vältetään harmaan, tumman metallin hankaukselta värillisessä savipintatasoiteessa. Erittäin sileiden pintojen aikaansaamiseksi täyteaine on tasoitettava muovilastalla pian levittämisen jälkeen, tarvittaessa hienojakoisesti sumutetulla vedellä, tai hierottava kevyesti kosteutta hienolla sienihierimellä ja tiivistettävä. Erittäin hienojakoisen pinnan aikaansaamiseksi värillinen savinen pintatäyte voidaan hioa kuivaksi välikerroksissa käsin tai koneellisesti, kun se on täysin kuivunut. Suosittelemme hienorakeisuutta vähintään P 180 tai hienompaa. Epäselvissä tapauksissa on tehtävä koealoja. Savitasoite voidaan myös maalata conluto Savimaaleilla.

käsittelyaika /
kuivuminen

Sekoitettu savipintatäyte värillinen voidaan käyttää vähintään 24 tuntia, kun se peitetään ja säilytetään viileässä paikassa. Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, alustan imukyvyistä ja ilmanvaihdosta.

turvallisuusohjeet/
hävittäminen

Älä hävitä materiaali jäämiä jätevesiin biologisesta hajoavuudesta huolimatta. Anna Saviseinä- ja pintatäyte Värillinen kuivua ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. Myös myrkyttömät materiaalit on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Silmäkosketuksen sattuessa huuhtelee runsaalla vedellä.

Valmistaja:
conluto® Vielfalt aus Lehm
Saksa

Maahantuoja:
Kivira Oy

Tämä esite vastaa aikaisempaa kokemustamme. Tietojen tarkoituksena on tarjota teknistä apua jälleenmyyjille ja käyttäjille. Tämä ei oikeuta oikeudellista vaatimusta, eikä se johda mihinkään veloitteeseen tai vastuuseen. Ne eivät korvaa tuotteen ja alustan sopivuuden tarkistamista, joka käyttäjän on tehtävä kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämä tietolomake menettää voimassaolonsa uuden painoksen tai tuotteen muutoksen yhteydessä.

