

00.991

DVL TM 06:n mukainen ohutkerros savipinnoite

11/2023

tuote



conluto ohutkerros savipinnoite pintatäyteaine on vesiliukoinen, värillinen, koneellisesti levitettävä savitäyteaine, joka on stabiloitu kasvitärkkelyksellä ja selluloosalla erittäin hienojen pintojen luomiseen myöhempää värillistä suunnittelua varten sekä karkeiden alustojen täyttämiseen ja tasoittamiseen, halkeamien, reikien ja suurten painumien täyttämiseen/tasoittamiseen seinissä ja katoissa, conluto-savirakennuslevyjen, muiden kipsilevyjen ja betonielementtikattojen saumojen sulkemiseen ja täyttämiseen sekä verkkojen/nauhojen upottamiseen. Koostumus: Korkealaatuinen savi, marmorijauhe, selluloosa ja kasvitärkkelys.

tiedot

Laastin levityspaksuus: min 0,1 mm / max 3 mm	Vesihöyryn diffuusiokestävyys: $\mu=5/10$
Lämmönjohtavuus: 0,91 W/mK	Rakennusmateriaaliluokka: A1
Kuivana kuluminen: < 0,01 g.	Märkähiertoluokka: 5 DIN EN 13300:n mukaan

Vesiliukoisuutensa vuoksi saviohutpinnoitteet luokitellaan yleensä DIN EN 13300:n mukaiseen märkähiertoluokkaan 5, ellei toisin ilmoiteta.

pakkaus

20 kg:n säkki.

varastointi

Sekoittamaton ohut savipinnoite säilyy vähintään 3 vuotta, jos sitä säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa.

menekki

Noin 1 kg/mm/m².

vesimäärä

Noin 0,4 l vettä /1 kg kuivaa jauhetta.

pesu

Työvälineniden pesu vedellä heti käytön jälkeen.

alustan valmistelu

Alustan on oltava luja, puhdas, pöly-, lika- ja erottavien aineiden vapaa, riittävän liukumaton ja kuiva. Tapetit, liisterijäämät, vanhat maalit, jotka eivät ole tiukasti kiinni tai ovat heikosti kiinnittyneet, ja irtoava rappaus on poistettava. Saumat, reiät, halkeamat tai raot on täytettävä, tasoitettava ja kuivattava ennen pinnan tasoittamista. Savihienojakoiselle rappaukselle suositellaan pohjamaaliksi kaseiiniprimerin käyttöä. Epäselvissä tapauksissa on tehtävä koepintoja.

sekoitus

Kaada sopiva määrä puhdasta vettä tyhjiin, puhtaaseen sekoitusastiaan. Ripottele kuiva jauhe vähitellen joukkoon ilman kookareita ja sekoita voimakkaasti sähkövatkaimella tai vastaavalla vähintään 2 minuutin ajan, kunnes seos on homogeeninen ja valmis tasoitettavaksi. Sekoita uudelleen voimakkaasti noin 5 minuutin paisunta-ajan jälkeen.

levitys

Savinen seinä- ja pintatäyte levitetään lastalla tai ruiskutetaan rlaastipumpulla. Saumat, reiät, halkeamat tai raot on täytettävä ja tasoitettava etukäteen. Hyvin sileillä pinnoilla täyteaine tasoitetaan linjarilla pian levittämisen jälkeen tai hierretään sienihierkimellä kevyesti kosteaksi ja tasoitetaan muovilastalla. Erittäin hienojakoista pintaa varten pinnoite voidaan hioa kuivaksi käsin tai koneellisesti, kun se on täysin kuiva. Epäselvissä tapauksissa on luotava koepintoja.

turvallisuusohjeet/
hävittäminen

Älä hävitä materiaali jäämiä jätevesiin biologisesta hajoavuudesta huolimatta. Anna Saviseinä- ja pintatäyte Värillinen kuivua ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. Myös myrkyttömät materiaalit on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Silmäkosketuksen sattuessa huuhtelee runsaalla vedellä.

Valmistaja:
conluto® Vielfalt aus Lehm
Saksa

Maahantuoja:
Kivira Oy

Tämä esite vastaa aikaisempaa kokemustamme. Tietojen tarkoituksena on tarjota teknistä apua jälleenmyyjille ja käyttäjille. Tämä ei oikeuta oikeudellista vaatimusta, eikä se johda mihinkään velvoitteeseen tai vastuuseen. Ne eivät korvaa tuotteen ja alustan sopivuuden tarkistamista, joka käyttäjän on tehtävä kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämä tietolomake menettää voimassaolonsa uuden painoksen tai tuotteen muutoksen yhteydessä.

